



국제인정협력기구 인증



ANAB 인증



ISO9001





ISO14001

STEEL GRATING

Products Guide Book

Innovative Challenger for Your Dream






진취적인 생각과 한 발 앞선 행동으로 세계시장을 주도해 나갑니다.

준인산업의 무대는 세계시장입니다. 지속적인 기술과 품질혁신으로
선진시장의 진출을 확대하여 고수익을 지속적으로 창출할 것이며,
시장에서 요구하는 것을 앞서 파악하여 기술의 지표로 삼고
끊임없는 혁신으로 세계시장을 주도해 나갈 것입니다.

준인산업은 완벽한 제작표시(sign)와 계획된 품질 콘트롤
시스템을 갖추고 스틸 그레이팅, 덮개 & 철구조물 등의
다양한 도시환경 설비를 생산하고 있습니다.




고객과 함께하고 생각하는
고객 우선주의를 지향합니다.




기술과 신뢰로 이어가는 준인산업이 앞장서겠습니다.

기술과 신뢰로 이어가는 준인산업이 앞장서겠습니다. 준인산업은 인간의 생명과 환경을 소중히하고 인간의 삶을 편리하게 하며 임직원에게 긍지와 보람을 주는 기업으로 지속적인 성장을 실현하는데 있습니다.

준인산업은 이를 위해 세계 TOP 수준의 핵심 기술(Technology)을 확보하고 시장과 고객의 변화를 이해하여 고객 만족을 선도해 가는 시장 지식(Market Intelligence)을 핵심역량으로 하여 Global Player로 자리잡고 있습니다.



제품 구조



I-Bar형 그레이팅

베어링 바의 단면형이 I형일때 I-Bar형 그레이팅이라고 한다.



플랫 바 그레이팅

베어링 바의 단면도가 평면일때 플랫 바 그레이팅이라고 한다.



톱니 I-Bar형 그레이팅

베어링 바의 단면형이 톱니형과 I형의 접목일때 톱니형 I-Bar 그레이팅이라고 한다.




톱니형 그레이팅

베어링 바의 상부면이 톱니형일때 톱니형 그레이팅이라고 한다.



엔드 바형



오픈 엔드형



※상기 제품은 마감바(엔드바)의 유무에 따라 두가지형으로 나뉜다.


표면처리

고객의 요구에 따라 다양한 사이즈의 주문이 가능함.


1. 용융아연 도금 ASTM A123, JIS H8641
2. 페인트 처리 : 용융 아연도금의 경우, 100 마이크로 이상 내구성 : 30년 구상

고정 방법


1. Saddle Clip




2. Upper/Lower Clip



3. Self Drilling Screw



4. Field 용접



제품 치수 및 단면 특징

형태	I - 바	I - 25	I - 32	I - 38	I - 44	I - 50
베어링 바	치수(mm)					
	관성 모멘트 (cm ⁴)	0.605	1.251	2.083	3.221	4.609
	단면계수 (cm ³)	0.484	0.782	1.096	1.464	1.844

I - 50 - 2	I - 55	I - 65	I - 75
6,432	8,488	13,960	21,387
2,573	3,086	4,295	5,703

형태	F - 바	F - 25	F - 32	F - 38	F - 44	F - 50
베어링 바	치수(mm)					
	관성 모멘트 (cm ⁴)	0.651	1.365	2.286	3.549	5.208
	단면계수 (cm ³)	0.521	0.853	1.203	1.613	2.083

F - 50 - 2	F - 55	F - 65	F - 75
6,250	8,319	13,731	21,094
2,500	3,025	4,225	5,625

형태	톱니 바	SE - 25	SE - 32	SE - 38	SE - 44
베어링 바	치수(mm)				
	관성 모멘트 (cm ⁴)	0.534	1.171	2.010	3.176
	단면계수 (cm ³)	0.456	0.770	1.104	1.498

톱니 바	SE - 125	SE - 132	SE - 138
치수(mm)			
관성 모멘트 (cm ⁴)	6,432	8,488	13,960
단면계수 (cm ³)	2,573	3,086	4,295

형태	pitch(mm)별	35.3	25 & 30	15 % 12.5
크로스 바	치수(mm)			


※고객의 요구에 따라 다양한 사이즈의 그레이팅 제조가 가능합니다.

베어링바의 거리(Pitch)

12.5mm	15.0mm	25.0mm	30.0mm	35.3mm	40.0mm




설치 여유공간 및 표준 고정방법

N. A. A. M. M(미국 국립 건축 제조협회)의 기준에 따른 것입니다.



준인산업 제조공차


미국에서 건축 금속 제조(NAAMM) 사양의 국가 협회에 따르면 모든 치수는 최대 허용 공차 입니다.






표준 제조 용접

바에게 모든 로드 줄을 종로하고 첨부 파일로 최소 3mm 등심 한쪽으로 용접합니다.

- Optional
1. 전체 용접 (양면) : 모든 로드 바의 두 측면.
 2. 모든 로드 바의 측면 주위에 용접 : 용접 인감.





계단 트레드 공차



린 플랫 종료



제작 : 에지 바, 엔드 플레이트는 최소 3mm 필렛 용접으로 모든 로드 바의 측면에 용접.

제품 특징





01

- ▶ 준인산업 그레이팅은 구조에 있어서 강하고가볍다.
- ▶ Bearing Bars와 Cross Bars를 각각 용접하여 단일한 격자무늬가 구성된다.





02

- ▶ 준인산업 그레이팅은 빛의 통과와 통풍이 우수하다.
- ▶ 빛의 통과와 통풍력은 그레이팅의 노출 부분이 많으므로 우수하다.



03

- ▶ 준인산업 그레이팅은 고객의 설계에 의해 제조되므로 필요한 곳에 설치가 쉽고, 또한 생산품의 노출 부분이 많으므로이동이 쉽다.



04

- ▶ 준인산업 그레이팅은 외적으로 보기가 좋다.
- ▶ Bearing Bars와 Cross Bars의 격자무늬는 공장 등의 바닥 형태와 깔끔하게 조화를 이루고, 도형의 전체적 조화가 잘 이루어진다.

제작과정 및 공정 흐름도

준인산업 그레이팅은 고품격의 제품을 만들기 위해 품질관리시스템과, N. A. A. M. M(미국 국립 건축 제조협회) 시방서에 의해 엄격한 품질관리를 시행하고 있다.



원자재 구매 ▶▶



▶▶ 자동 압접 ▶▶



▶▶ 제작 ▼




▼ 도금 검사 ◀◀



◀◀ 도금 ◀◀



◀◀ 제작 검사



최종검사 ▶▶



▶▶ 포장 ▶▶



▶▶ 운 반 ▼




■ 설치

표준 폭 및 단위 중량

폭과 길이

그레이팅의 길이는 베어링 바 방향으로 폭은 크로스 바의 방향으로 결정됩니다. 폭은 아래와 같이 숫자, 피치, 두께에 따라 결정됩니다.

최대 표준 폭은 995mm입니다.










베어링 바 간격

12.5 / 15 / 25 / 30 / 35.3 / 40MM

N : 베어링 바 수

P	T	No	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
12.5	3		691	703	716	728	741	753	766	778	791	803	816	828	841	853	866	878	891	903	916	928	941	953	966	978	991
P	T	No	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
15	3		633	648	663	678	693	708	723	738	753	768	783	798	813	828	843	858	873	888	903	918	933	948	963	978	993
BB	T	No	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
25	3		403	428	453	478	503	528	553	578	603	628	653	678	703	728	753	778	803	828	853	878	903	928	953	978	1003
	5		405	430	455	480	505	530	555	580	605	630	655	680	705	730	755	780	805	830	855	880	905	930	955	980	1005
	6		406	431	456	481	506	531	556	581	606	631	656	681	706	731	756	781	806	831	856	881	906	931	956	981	1006
BB	T	No	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
30	3		273	273	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813	843	873	903	933	963	993
	5		275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995
	6		276	306	336	366	396	426	456	486	516	546	576	606	636	666	696	726	756	786	816	846	876	906	936	966	996
P	T	No	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
35.3	5		146	182	217	252	287	323	358	393	429	464	499	535	570	605	640	676	711	746	782	817	852	888	923	958	993
	6		147	183	218	253	288	324	359	394	430	465	500	536	571	606	641	677	712	747	783	818	853	889	924	959	994
	7		148	184	219	254	289	325	360	395	431	466	501	537	572	607	642	678	713	748	784	819	854	890	925	960	995
BB	T	No	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
40	3		43	83	123	163	203	243	283	323	363	403	443	483	523	563	603	643	683	723	763	803	843	883	923	963	1003
	5		45	85	125	165	205	245	285	325	365	405	445	485	525	565	605	645	685	725	765	805	845	885	925	965	1005
	6		46	86	126	166	206	246	286	326	366	406	446	486	526	566	606	646	686	726	766	806	846	886	926	966	1006
	7		47	87	127	167	207	247	287	327	367	407	447	487	527	567	607	647	687	727	767	807	847	887	927	967	1007



베어링 바 치수 & 섹션기능

Type	Member	Bearing bar					Cross bar		
		Pitch	Shape	Size	Moment of	Moment of	Pitch	Shape	Size
I – Bar	I -25	30		I -25x5x3	0.605	0.484	100		6 x 6
	I -32			I -32x5x3	1.251	0.782			
	I -38			I -38x5x3	2.083	1.096			
	I -44			I -44x5x3	3.221	1.464			
	I -50x5T	35.3		I -50x5x3	4.609	1.844			8 x 8
	I -50x7T			I -50x7x4	6.432	2.573			
	I -55			I -55x7x4	8.488	3.086			
	I -65			I -65x7x4	13.96	4.295			
	I -75			I -75x7x4	21.387	5.703			
Flat bar	F -25	30		FB -25x5	0.651	0.521	100		6 x 6
	F -32			FB -32x5	1.365	0.853			
	F -38			FB -38x5	2.286	1.203			
	F -44			FB -44x5	3.549	1.613			
	F -50x5T	35.3		FB -50x5	5.208	2.083			8 x 8
	F -50x6T			FB -50x6	6.25	2.5			
	F -65			FB -65x6	13.731	4.255			
	F -75			FB -75x6	21.093	5.625			
	F -90			FB -90x6	36.45	8.1			
Serrated I-bar	SI -25	30		SI -25x5x3	0.634	0.488	100		6 x 6
	SI -32			SI -32x5x3	1.31	0.797			
	SI -38			SI -38x5x3	2.17	1.11			
	SI -44			SI -44x5x3	3.34	1.49			
	SI -25	15		SI -25x5x3	0.634	0.488			ø 6
	SI -32			SI -32x5x3	1.31	0.797			
	SI -38			SI -38x5x3	2.17	1.11			
	SI -44			SI -44x5x3	3.34	1.49			
Serrated F-bar	SF -25	30		SF -25x5	0.651	0.521	100		6 x 6
	SF -32			SF -32x5	1.365	0.853			
	SF -38			SF -38x5	2.286	1.203			
	SF -44			SF -44x5	3.549	1.613			
Dense Pitch	F -19	12.5		FB -19x3	0.171	0.181	100		ø 5
	F -25			FB -25x3	0.391	0.313			
	F -32			FB -32x3	0.819	0.512			
	F -38			FB -38x3	1.372	0.722			



그레이팅

그레이팅 피치 및 무게(kg/m²)

Series 30 – Bearing Bar Pitch = 30mm		
베어링바 규격	Weight(kg/m ²)	
	엔드바 타입	컷엔드 타입
I-Bar 25 x 5 x 3	31.4	29.5
I-Bar 32 x 5 x 3	38.6	36.1
I-Bar 38 x 5 x 3	44.2	41.3
I-Bar 44 x 5 x 3	50.5	47.1
I-Bar 50 x 5 x 3	55.4	51.5
F-Bar 25 x 3	23.3	22.1
F-Bar 32 x 3	29.1	27.6
F-Bar 38 x 3	34.2	32.4
F-Bar 25 x 5	38.1	36.2
F-Bar 32 x 5	48.1	45.6
F-Bar 38 x 5	56.5	53.5
F-Bar 44 x 5	65.0	61.6
F-Bar 50 x 5	73.6	69.7





Series 40 – Bearing Bar Pitch = 40mm		
베어링바 규격	Weight(kg/m ²)	
	엔드바 타입	컷엔드 타입
I-Bar 25 x 5 x 3	25.1	23.1
I-Bar 32 x 5 x 3	30.9	28.4
I-Bar 38 x 5 x 3	35.2	32.2
I-Bar 44 x 5 x 3	40.1	36.6
I-Bar 50 x 5 x 3	44	40.1
I-Bar 50 x 7 x 4	61.5	56.8
I-Bar 55 x 7 x 4	66.6	61.4
I-Bar 65 x 7 x 4	77.4	71.3
I-Bar 75 x 5 x 4	88.5	81.4
F-Bar 25 x 5	30.3	28.3
F-Bar 32 x 5	38.1	35.6
F-Bar 38 x 5	44.7	41.7
F-Bar 44 x 5	51.3	47.8



SE-I-Bar는 I-Bar 단종과 동일함
SE-F-Bar는 F-Bar 단종과 동일함

Series 35 – Bearing Bar Pitch = 35.3mm		
베어링바 규격	Weight(kg/m ²)	
	엔드바 타입	컷엔드 타입
I-Bar 25 x 5 x 3	27.4	25.4
I-Bar 32 x 5 x 3	33.8	31.3
I-Bar 38 x 5 x 3	38.6	35.6
I-Bar 44 x 5 x 3	44	40.5
I-Bar 50 x 5 x 3	48.3	44.4
I-Bar 50 x 7 x 4	67.5	62.8
I-Bar 55 x 7 x 4	73.2	68
I-Bar 65 x 7 x 4	85.2	79.1
I-Bar 75 x 5 x 4	97.4	90.3
F-Bar 25 x 5	33.2	31.2
F-Bar 32 x 5	41.8	39.3
F-Bar 38 x 5	49.1	46.1
F-Bar 44 x 5	56.4	53




• 엔드바 타입



• 컷엔드 타입



계단 발판





용접형



BOLT형


상세도




홀 간격

폭(W)	간격(P)
215	120
245	150
275	180

용접형



볼트형




Standard Dimension and Weights

By Bolting By Welding (Unit : kg)

Type	Bearing Bar	Width	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	b
F525	F25 x 5	215	6.2	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.5	10.0	10.5	11.0	12.0	12.9	120
			5.3	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.6	9.1	9.6	10.1	11.1	12.1	-
		245	6.9	7.4	8.0	8.5	9.0	9.5	10.1	10.6	11.2	11.7	12.3	13.3	14.4	150
			5.9	6.4	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.2	10.7	11.2	12.3	13.4	-
		275	7.6	8.1	8.8	9.3	10.0	10.5	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.7	15.9	180
			6.5	7.0	7.6	8.2	8.8	9.4	10.0	10.6	11.2	11.7	12.4	13.5	14.7	-
F532	F32 x 5	215	7.3	7.8	8.5	9.0	9.6	10.2	10.8	11.4	12.0	12.6	13.2	14.4	15.6	120
			6.5	7.1	7.7	8.2	9.2	9.4	10.1	10.6	11.2	11.8	12.4	13.6	14.8	-
		245	8.1	8.7	9.4	10.1	10.8	11.4	12.1	12.7	13.4	14.0	14.7	16.1	17.4	150
			7.2	7.9	8.6	9.2	9.9	10.5	11.2	11.8	12.5	13.2	13.8	15.2	16.5	-
		275	9.0	9.7	10.4	11.1	11.9	12.6	13.3	14.0	14.8	15.5	16.3	17.7	19.2	180
			8.0	8.7	9.4	10.1	10.9	11.6	12.4	13.0	13.8	14.5	15.3	16.7	18.2	-
I525	I25 x 5 x 3	215	5.5	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.1	9.6	10.4	11.2	120
			4.6	4.9	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.9	8.2	8.7	9.5	10.3	-
		245	6.2	6.6	7.1	7.5	8.0	8.5	9.0	9.4	9.9	10.3	10.8	11.7	12.7	150
			5.2	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	8.0	8.4	8.9	9.3	9.8	10.7	11.7	-
		275	6.9	7.3	7.9	8.4	8.9	9.4	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	13.0	14.1	180
			5.8	6.2	6.8	7.3	7.8	8.3	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.9	13.0	-
I532	I32 x 5 x 3	215	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.9	12.9	120
			5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	11.2	12.2	-
		245	6.9	7.4	8.0	8.5	9.1	9.6	10.2	10.7	11.3	11.8	12.4	13.5	14.5	150
			6.0	6.5	7.1	7.6	8.2	8.7	9.3	9.8	10.4	10.9	11.5	12.6	13.6	-
		275	7.7	8.3	9.0	9.5	10.1	10.7	11.4	11.9	12.6	13.1	13.8	15.0	16.2	180
			6.7	7.3	8.0	8.5	9.1	9.7	10.4	10.9	11.6	12.1	12.8	14.0	15.2	-

용융 아연 도금



사양

KS, JIS(KS D8308, JIS H8641)

Grade	Mark	weight of zinc coating (g/m ²)	Time of uniformity test
1	A ZHD A	-	4 time over
	B ZHD B	-	5 time over
2	35 ZHD 35	350g/m ² over	-
	40 ZHD 40	400g/m ² over	-
	45 ZHD 45	450g/m ² over	-
	50 ZHD 50	500g/m ² over	-
	55 ZHD 55	550g/m ² over	-
3	35A ZHD 35A	350g/m ² over	4 time over
	40A ZHD 40A	400g/m ² over	4 time over
	40B ZHD 40B	400g/m ² over	5 time over
	45B ZHD 45B	450g/m ² over	5 time over
	50B ZHD 50B	500g/m ² over	5 time over
	55C ZHD 55C	550g/m ² over	6 time over

BS(BS729)

Category		Minimum average coating weight for any individual test area (g/m ²)
Steel which are not centrifuged	5mm thick and over	610
	Under 5mm but not less than 2mm	460
	Under 2mm but not less than 1mm	335
Gray and malleable iron castings		610
Threaded work and other articles which are centrifuged		305

ASTM

Class of Material	Designation	Minimum weight of zinc coating OZ/ft ²	
		Average of specimens tested	Any individual specimen
Product fabricated from rolled, pressed and forged steel shapes, plates bars and strip 1/8"-3/16"1/4"	A123	2.00 2.30	1.80 2.00
Class A-Castings-Malleable iron, steel	A153	2.00	1.80
Class B-Rolled, pressed and forged articles (except those that would be included under class C and D)			
B-1-3/16"(4.76mm)and over in thickness and over 8: (203.2mm) in length		2.00	1.80
B-2-Under 3/16" in thickness and over 8" in length		1.50	1.25
B-3-8 : and under in length and any thickness		1.30	1.10
Class C-Bolts and drive screw(over 3/8"(9.52mm) in diameter) and similar articles. Washes 3/16" and 1/4"(4.76mm and 6.35mm) thick		1.25	1.00
Class-D-Screws, stove bolts, and bolts (3/8"and under in diameter), rivets, and similar article. Washers under 3/16 : thick		1.00	0.85
Class A-Castings gray iron, malleable iron, steel	A386	2.00	1.80
Class B-Rolled, pressed and forged steel			
B-1-3/16"(4.76mm) and over in thickness		2.00	1.80
B-2-Under 1/16"(4.76mm) in thickness		1.50	1.25
Class C-Bolts and drive screws (over 3/8"(9.52mm) in diameter) and similar articles		1.25	1.00
Class D-Bolts and drive screws (3/8 (9.52mm) and under in diameter) and similar articles		1.00	1.85

진행 과정



1. 탈지 (유지물 제거)



2. 산세 (녹제거)



3. 처리 (철염 제거 및 도금촉진)



4. 건조 (예열건조)



5. 도금



6. 검사 (측정시험)



7. 사상, 교정



8. 포장, 출고

1. 1차 산처리

작업자는 산처리가 용이하게 장입하고 염산 15~20% 정도 염산을 투입하여 약 30분정도 산처리하고 액온도는 28℃를 유지합니다.

2. 수세작업

수세작업은 산처리한 제품을 수세하여 잔류산 및 철염을 제거합니다.

3. 2차 산처리

수세한 제품을 염산 7~10%정도를 유지하며 작업은 상온에서 2차 산처리하여 소재표면의 산화철을 완전히 제거합니다. 작업시간은 5분정도 유지합니다.

4. 수세 작업

산처리한 제품을 수세 작업합니다.

5. 1차 처리검사

전처리한 제품을 검사하여 불량품은 재산처리하여 작업합니다.

6. 후락스

순수한 철표면에는 산화작용이 순식간에 생기므로 철표면에 막을 형성하여 도금이 용이하게 하고 액조성은 염화아연+염화암모늄 30%를 유지하며 작업온도를 80~90℃를 유지합니다.

7. 건조


건조작업은 소재를 충분히 예열하여 도금작업시 폭발하지 않게 예열과 건조를 병행하며, 이때 소재의 예열온도는 200℃정도 유지합니다.



8. 도금

도금 작업은 아연용탕 온도를 460℃정도를 유지하며 작업을 행합니다. 작업은 침적시간을 90 정도에서 산화재를 제거하여 천천히 끌어올립니다.

9. 냉각

도금한 제품을 표면산화방지 및 합금층과 발달억제를 위해 수냉시킵니다.





Innovative Challenger for Your Dream



[주]준인산업

본사 / 공장

경기도 화성시 장안면 매바위로 366번길 16

TEL : (031) 351-3142

FAX : (031) 351-3149

본 카다로그의 내용 및 외관은 개선을 위하여 예고없이 수정될 수 있습니다.